



## ATENCIÓN A EMERGENCIAS

La barrera de aislamiento térmico **TenCate Q-9™** tiene un comprobado valor entre los bomberos. Su confección liviana proporciona protección superior, comodidad, flexibilidad y movilidad. El tejido frontal realizado en meta-aramida y el material aislante en no-tejido son 100% resistentes al fuego. Q-9™ proporciona protección por un precio que cabe en su presupuesto.

- **Precio competitivo**
- **Alta calificación TPP**
- **Máxima protección térmica**
- **Estándar industrial por más de 15 años**
- **Tela frontal absorbente proporciona mayor comodidad**

**TenCate Q-9™** proporciona tranquilidad cuando el asunto es protección de vidas. Exclusividad TenCate™.





PROPIEDADES FÍSICAS	Q-9™	NFPA 1971-2007 Requisitos de la Nueva Edición
<b>Fuerza trapezoidal de rompimiento (libras) ASTM D5587*</b> Inicial (l x c) Después de 5 lavados (l x c)	45 x 25 50 x 25	5.0 mínimo
<b>Desempeño de la protección térmica (cal/cm²) NFPA 1971-2007</b> TPP con Crosstech® tipo C, Kombat™ TPP con Comfortzone™, Kombat™ Después de la llama - en segundos (u x t)	47 - 49	5.0 mínimo
<b>Encogimiento por lavado (%) AATCC 135</b> Después de 5 lavados (ciclo de algodón resistente) – (u x t)	< 5.0 x < 5.0	5.0 máximo
<b>Encogimiento térmico (%) NFPA 1071-2007</b> 500°F a los 5 minutos Después de 5 lavados	< 3.0	10.0 máximo
<b>Resistencia al calor NFPA 1971-2007</b>	< 2.5 Atiende	No derrite, ni separa o se incendia

**COMPÓSICIÓN DEL TEJIDO: 95% Meta-aramida 5% Para-aramida**  
**BARRERA TÉRMICA: Filtro de aguja y no-tejido aramida**  
**HILO DE COSTURA: Meta-aramida**  
**PESO: 9.4 oz (310 g/m²)**  
**COLOR: Azul**



La planta Ray es una facilidad certificada ISO-9001-2000

**TENCATE™**  
materials that make a difference

6501 Mall Blvd. - P.O. Box 289  
Union City, GA 30291  
Tel.: +1 770 969 1000  
Fax: +1 770 969 6846

Rua Afonso Brás, 644 - 8º andar - cj. 81  
04511-001 - São Paulo - Brasil  
Tel.: +55 11 3045 1907  
Cel.: +55 11 9936 2424

Las informaciones de este folleto representan lo mejor de nuestro conocimiento, pudiendo a cualquier momento sufrir modificaciones en función de nuevos conocimientos adquiridos. Southern Mills no asume responsabilidad por la exactitud de las informaciones contenidas en este folleto. El usuario expuesto a cualquier tipo de sustancia debe utilizar laboratorios independientes para investigar su adecuación de uso. Describimos algunos peligros, pero no podemos garantizar que estos sean los únicos existentes.

©2006 SOUTHERN MILLS, INC. TENCATE es marca registrada de ROYAL TEN CATE. Q-9 es una marca registrada de Southern Mills Inc. SOUTHERN MILLS, INC. patente requerida.

[www.tencate.com/protective](http://www.tencate.com/protective)  
[p.figueiredo@tencate.com](mailto:p.figueiredo@tencate.com)  
[www.southernmills.com](http://www.southernmills.com)  
[paulof@southernmills.com](mailto:paulof@southernmills.com)