

Mirafi® 1100NPA



Mirafi® 1100NPA es un geotextil no tejido punzonado compuesto de fibras de polipropileno, que se forman en una red estable tal que las fibras mantienen su posición relativa. Mirafi® 1100NPA es inerte a la degradación biológica y resiste los productos químicos encontrados en forma natural, tanto álcalis y ácidos.

Geosintéticos TenCate Américas laboratorios están acreditados por a2La (La Asociación Americana para la Acreditación de Laboratorios) y Geosintéticos Instituto de Acreditación - Programa de Acreditación de Laboratorios (GAI-LAP).

Propiedades Mecánicas	Método de prueba	Unidad	Valor Mínimo Promedio Por Rollo	
			MD	CD
Resistencia a la Tensión	ASTM D4632	N	1202	1202
Resistencia a la Elongación	ASTM D4632	%	50	50
Desgarre Trapezoidal	ASTM D4533	N	445	445
Fuerza de Perforación CBR	ASTM D6241	N	3115	
			Minimo Rollo Valor	
Permisividad	ASTM D4491	seg ⁻¹	0.8	
Rango de Flujo	ASTM D4491	l/min/m ²	3056	
			Tamano maximo de Apertura	
Tamano de abertura aparente (AOS)	ASTM D4751	EE.UU. Sieve (mm)	0.15	
			Valor de prueba mínima	
Resistencia UV (a 500 horas)	ASTM D4355	% fuerza retenida	70	

Propiedades Físicas	Unidad	Tamano del rollo
Dimensiones del rollo (ancho x largo)	m	4.5 x 91
Área del rollo	m ²	418

Descargo de responsabilidad: TenCate no asume ninguna responsabilidad por la precisión o exhaustividad de dicha información ni por el uso final del comprador. TenCate renuncia a cualquiera y todos los costos, implicados, o las normas legales, las garantías o garantías, incluyendo, sin limitación, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular o surjan en el curso de negociaciones o uso del comercio como a cualquier equipo, materiales, o información facilitada por. Este documento no debe interpretarse como asesoramiento de ingeniería.

Mirafi® es una marca registrada de la Corporación Nicolón.

Copyright © 2015 Nicolón Corporation. Todos los derechos reservados.



365 South Holland Drive
Pendergrass, GA 30567

Tel 706 693 2226
Tel 888 795 0808

Fax 706 693 4400
www.tencate.com

FGS000362
ETQR27



GAI-LAP-25-97

Testing Lab 1291.01 & 1291.02