

# Mirafi® 170N



Mirafi® 170N es un geotextil no tejido punzonado compuesto de fibras de polipropileno, que se forman en una red estable tal que las fibras mantienen su posición relativa. Mirafi® 170N es inerte a la degradación biológica y resiste los productos químicos encontrados en forma natural, tanto álcalis y ácidos.

Geosintéticos TenCate Américas laboratorios están acreditados por a2La (La Asociación Americana para la Acreditación de Laboratorios) y Geosintéticos Instituto de Acreditación - Programa de Acreditación de Laboratorios (GAI-LAP).

Propiedades Mecánicas	Método de prueba	Unidad	Valor Mínimo Promedio Por Rollo	
			MD	CD
Resistencia a la Tensión	ASTM D4632	N	801	801
Resistencia a la Elongación	ASTM D4632	%	50	50
Desgarre Trapezoidal	ASTM D4533	N	334	334
Fuerza de Perforación CBR	ASTM D6241	N	2003	
			<b>Minimo Rollo Valor</b>	
Permisividad	ASTM D4491	seg <sup>-1</sup>	1.4	
Rango de Flujo	ASTM D4491	l/min/m <sup>2</sup>	4278	
			<b>Tamano maximo de Apertura</b>	
Tamano de abertura aparente (AOS)	ASTM D4751	EE.UU. Sieve (mm)	0.212	
			<b>Valor de prueba mínima</b>	
Resistencia UV (a 500 horas)	ASTM D4355	% fuerza retenida	70	

Propiedades Físicas	Unidad	Tamano del rollo
Dimensiones del rollo (ancho x largo)	m	4.5 x 91
Área del rollo	m <sup>2</sup>	418

<sup>1</sup>ASTM D4439 terminología estándar para geosintéticos: valor típico, n-de geosintéticos, el valor medio calculado a partir de los resultados de pruebas documentadas de fabricación de control de calidad para una población definida obtenido a partir de un método de prueba asociado con la propiedad específica.

Descargo de responsabilidad: TenCate no asume ninguna responsabilidad por la precisión o exhaustividad de dicha información ni por el uso final del comprador. TenCate renuncia a cualquiera y todos los costos, implicados, o las normas legales, las garantías o garantías, incluyendo, sin limitación, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular o surjan en el curso de negociaciones o uso del comercio como a cualquier equipo, materiales, o información facilitada por. Este documento no debe interpretarse como asesoramiento de ingeniería.



Mirafi® es una marca registrada de la Corporación Nicolon.  
reservados

Copyright © 2013 Nicolon Corporation. Todos los derechos

365 South Holland Drive  
Pendergrass, GA 30567

Tel 706 693 2226  
Tel 888 795 0808

Fax 706 693 4400  
[www.tencate.com](http://www.tencate.com)



FGS000347  
ETQR50

GAI-LAP-25-97

Testing Lab 1291.01 & 1291.02