


Mirafi® HP370



El geotextil Mirafi® HP370 está compuesto por fibras de polipropileno de alta tenacidad, que forman una trama estable tal que las fibras mantienen su posición relativa. El geotextil Mirafi® HP370 es inerte a la degradación biológica y resiste los químicos encontrados en forma natural, tanto ácidos como álcalis.

Geosintéticos TenCate Américas laboratorios están acreditados por a2La (La Asociación Americana para la Acreditación de Laboratorios) y Geosintéticos Instituto de Acreditación - Programa de Acreditación de Laboratorios (GAI-LAP).

Mechanical Properties	Test Method	Unit	Minimum Average Roll Value	
			MD	CD
Resistencia a la tensión (a la ruptura)	ASTM D4595	kN/m	52.5	47.3
Resistencia a la tensión (5% de deformación)	ASTM D4595	kN/m	21.9	22.8
Fábrica Cosido invisible ¹	ASTM D4884	kN/m	35.0	
Rango de Flujo	ASTM D4491	l/min/m ²	1630	
Permisividad	ASTM D4491	seg ⁻¹	0.9	
Tamaño Aparente de Poro (AOS) ²	ASTM D4751	mm	0.425	
Tamaño de Poro 0 ₉₅ ³	ASTM D6767	micras	292	
Tamaño de Poro 0 ₅₀ ³	ASTM D6767	micras	158	
Resistencia UV (a 500 horas) ¹	ASTM D4355	% fuerza retenida	80	

¹ Valor de prueba mínima

² ASTM D4751 AOS es un valor Valor del diámetro de la apertura máxima

³ Basado en Tercera Prueba Partido

Propiedades Físicas	Unidad	Rollo Tamaño / Peso
Dimensiones del rollo (ancho x largo)	ft (m)	15 x 300 (4.5 x 91)
Área del rollo	yd ² (m ²)	500 (418)

Descargo de responsabilidad: TenCate no asume ninguna responsabilidad por la precisión o exhaustividad de dicha información ni por el uso final del comprador. TenCate renuncia a cualquiera y todos los costos, implicados, o las normas legales, las garantías o garantías, incluyendo, sin limitación, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular o surjan en el curso de negociaciones o uso del comercio como a cualquier equipo, materiales, o información facilitada por. Este documento no debe interpretarse como asesoramiento de ingeniería.

Mirafi® es una marca registrada de la Corporación Nicolon.

Copyright © 2014 Nicolon Corporation. Todos los derechos reservados.



365 South Holland Drive
 Pendergrass, GA 30567

Tel 706 693 2226
 Tel 888 795 0808

Fax 706 693 4400
www.tencate.com

FGS000008
 ETQR32



GAI-LAP-25-97

Testing Lab 1291.01 & 1291.02