TENCATE GEOSYNTHETICS
Americas

Mirafi® HP665

Mirafi® HP665 se compone de alta tenacidad del hilo de polipropileno monofilamento, que se tejen en una red estable de manera que los hilos mantienen su posición relativa. Mirafi® HP665 geotextil es inerte a la degradación biológica y resiste los productos químicos encontrados en forma natural, tanto álcalis y ácidos

Geosintéticos TenCate Américas laboratorios están acreditados por a2La (La Asociación Americana para la Acreditación de Laboratorios) y Geosintéticos Instituto de Acreditación - Programa de Acreditación de Laboratorios (GAI-LAP).

Propiedades Mecánicas	Método de prueba	Unidad	Valor Mínimo Promedio Por Rollo	
			DM	DT
Resistencia a la Tensión (a la rupture)	ASTM D4595	kN/m	70.0	96.3
Resistencia a la Tensión (5%)	ASTM D4595	kN/m	17.5	61.3
Resistencia a la Tensión (10%)	ASTM D4595	kN/m	43.8	96.3
Fábrica Cosido invisible	ASTM D4884	kN/m	52.5	
Tamaño Aparente de Poro (AOS)[1]	ASTM D4751	mm	0.43	
Permisividad	ASTM D4491	seg^{-1}	0.26	
Rango de Flujo	ASTM D4491	$l/min/m^2$	815	
Resistencia UV (a 500 horas)	ASTM D4355	% fuerza retenida	90	

[1] ASTM D4751: AOS es un valor de Apertura Máximo diámetro

Propiedades Físicas	Unidad	Valores Típicos
Dimensiones del rollo (ancho x largo)	m	3.8 x 91
Área del rollo	m^2	348

© 2013 Geosintéticos TenCate Américas
Mirafi® es una marca registrada de la Corporación Nicolon

Descargo de responsabilidad: TenCate no asume ninguna responsabilidad por la precisión o exhaustividad de dicha información ni por el uso final del comprador. TenCate renuncia a cualquiera y todos los costos, implicados, o las normas legales, las garantías o garantías, incluyendo, sin limitación, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular o surjan en el curso de negociaciones o uso del comercio como a cualquier equipo, materiales, o información facilitada por. Este documento no debe interpretarse como asesoramiento de ingeniería.

Fábrica Cosido invisible (ASTM D4884), Resistencia UV (ASTM D4355) no está cubierto por nuestro actual acreditación A2LA.

Made in USA

TENCATE™ materials that make a difference

365 South Holland Drive
Pendergrass, GA 30567

Tel 706 693 2226
Tel 888 795 0808

Fax 706 693 4400
www.tencate.com

FGS000102
ETQR15

GAI-LAP-25-97

Testing Lab 1291.01 & 1291.02