

Mirafi[®] 160N/O



Mirafi[®] 160N/O es un geotextil no tejido punzonado compuesto de fibras de polipropileno, que se forman en una red estable tal que las fibras mantienen su posición relativa. Mirafi[®] 160N/O es inerte a la degradación biológica y resiste los productos químicos encontrados en forma natural, tanto álcalis y ácidos.

Geosintéticos TenCate Américas laboratorios están acreditados por a2La (La Asociación Americana para la Acreditación de Laboratorios) y Geosintéticos Instituto de Acreditación - Programa de Acreditación de Laboratorios (GAI-LAP).

Propiedades Mecánicas	Método de prueba	Unidad	Valores Típicos	
			DM	DT
Resistencia a la Tensión	ASTM D4632	N	779	779
Resistencia a la Elongación	ASTM D4632	%	75	75
Desgarre Trapezoidal	ASTM D4533	N	375	375
Fuerza de Perforación CBR	ASTM D6241	N	2136	
Tamaño Aparente de Poro (AOS) ¹	ASTM D4751	mm	0.15	
Permisividad	ASTM D4491	seg ⁻¹	1.5	
Rango de Flujo	ASTM D4491	l/min/m ²	4278	
Resistencia UV (a 500 horas)	ASTM D4355	% fuerza retenida	80	

¹ ASTM D4751: AOS es un valor de Apertura Máximo diámetro

Propiedades Físicas	Unidad	Valores Típicos
Dimensiones del rollo (ancho x largo)	m	4.5 x 91
Área del rollo	m ²	418
Peso estimado del rollo	kg	100

Mirafi[®] 160N/O naranja no tejida de polipropileno no es fabricado con cualquiera de los contenidos de metales pesados. Los metales regulados - plomo, mercurio, cadmio y cromo hexavalente no se añaden intencionadamente a cualquier componente de este producto durante el proceso de fabricación.

© 2012 Geosintéticos TenCate Américas
Mirafi[®] es una marca registrada de la Corporación Nicolon

Descargo de responsabilidad: TenCate no asume ninguna responsabilidad por la precisión o exhaustividad de dicha información ni por el uso final del comprador. TenCate renuncia a cualquiera y todos los costos, implicados, o las normas legales, las garantías o garantías, incluyendo, sin limitación, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular o surjan en el curso de negociaciones o uso del comercio como a cualquier equipo, materiales, o información facilitada por. Este documento no debe interpretarse como asesoramiento de ingeniería.



365 South Holland Drive
Pendergrass, GA 30567

Tel 706 693 2226
Tel 888 795 0808

Fax 706 693 4400
www.tencate.com

FGS000611
ETQR10

