

TenCate Protective Fabrics ontwikkelt en produceert weefsels voor werk- en veiligheidskleding, waarbij wordt ingespeeld op de vraag naar comfortabele, veilige en duurzame weefsels.

TenCate Protective Fabrics entwickelt und produziert Gewebe für Berufs- und Sicherheitskleidung, wobei dem Bedarf an bequemen, sicheren und widerstandsfähigen Geweben entsprochen wird.

Technische details	TenCate Tecawork™
Kwaliteit	BD 148
Breedte	: 152 cm (+2 cm/-1 cm)
Gewicht	: Wit; finish 3338: 275 g/m ² (±5%) Kleur; finish 4545: 300 g/m ² (±5%)
Samenstelling	: co 100%
Draden/cm	: 30 x 18 (±1/cm)
Garennummer	: Ne 12 x Ne 10
Binding	: 2/1 keper
Beschikbare finishes	: Sanfor
Treksterkte	: 1100 N x 650 N (±10%)
(EN ISO 13934-1)	

Technische Daten	TenCate Tecawork™
Qualität	BD 148
Breite	: 152 cm (+2 cm/-1 cm)
Gewicht	: Weiß; ausrüstung 3338: 275 g/m ² (±5%) Farben; ausrüstung 4545: 300 g/m ² (±5%)
Mischung	: co 100%
Faden/cm	: 30 x 18 (±1/cm)
Garn Nummer	: Ne 12 x Ne 10
Bindung	: 2/1 Köper
Verfügbare Ausrüstungen	: Sanfor
Höchstzugkraft	: 1100 N x 650 N (±10%)
(EN ISO 13934-1)	

TenCate Protective Fabrics develops and manufactures technical fabrics for work and safety clothing, meeting customers requirements for comfortable, safe and durable fabrics.

TenCate Protective Fabrics développe et fabrique des tissus pour vêtements de travail et de sécurité répondant à une demande de confort, de sécurité et de durabilité.

Technical data	TenCate Tecawork™
Quality	BD 148
Width	: 152 cm (+2 cm/-1 cm)
Weight	: White; finish 3338: 275 g/m ² (±5%) Colour; finish 4545: 300 g/m ² (±5%)
Composition	: co 100%
Threads/cm	: 30 x 18 (±1/cm)
Yarncount	: Ne 12 x Ne 10
Construction	: 2/1 twill
Available finishes	: Sanfor
Tensile strength	: 1100 N x 650 N (±10%)
(EN ISO 13934-1)	

Fiche technique	TenCate Tecawork™
Qualité	BD 148
Laize	: 152 cm (+2 cm/-1 cm)
Poids	: Blanc; disponibles 3338: 275 g/m ² (±5%) Coloris; disponibles 4545: 300 g/m ² (±5%)
Composition	: co 100%
Nombre de fils / cm	: 30 x 18 (±1/cm)
Numero de fils	: Ne 12 x Ne 10
Construction	: 2/1 armure sergée
Finissages disponibles	: Sanfor
Rés.dynamometrique	: 1100 N x 650 N (±10%)
(EN ISO 13934-1)	

Washing-symbols
Domestic laundering:



Industrial laundering:
75 °C

Certifications:
EN 471: 2003 (High Visibility colour)
Öko-Tex 100 Standard

available cotton finish(es):

Sanfor = Sanforized